

	容量	標準塗り面積(2回塗り)
<b>EA942CH-26</b>	100ml	0.6~1.0m <sup>2</sup>
<b>EA942CH-27</b>	300ml	1.8~3m <sup>2</sup>

(油性 長耐久屋外用ニス)

- 1液型ウレタンニス
- 紫外線吸収剤により変色を防ぐ。
- 木部への浸透・密着に優れていますので塗膜の耐久性が抜群です。
- 種類 合成樹脂塗料
- 成分 合成樹脂(ウレタン樹脂)  
油脂、紫外線吸収剤、有機溶剤

- 用途 玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)
- カラー クリアー
- 乾燥時間 夏期 4~6時間  
冬期 8~15時間

- 引火性あり・有害性あり

#### ○ 塗装方法

1. 剥がれかかった古い塗膜は、革すき・サンドペーパー等を使用して充分に取り除きます。塗る面の汚れを取り、ワックスや油分はペイント薄め液で良く拭き取り落します。
2. 本品がついて困る所は、あらかじめマスキングテープ等で覆います。
3. 目の粗い木部はサンドペーパー(#240)を木目に沿って軽くかけ、とのこなどで目止めをします。
4. 容器の蓋に手を添えて、容器と蓋の間にマイクストライバーを差し込んで開け、棒などで中身を底から十分にかき混ぜて均一にします。使用中も時々かき混ぜます。  
1回目の塗装は、木部への浸透性を良くするため、ペイントと薄め液で50~60%希釈して塗ります。  
2回目の塗装は薄めずに塗ります。
5. 2回塗りを標準とします。塗り重ねは1日以上おいてからにします。  
塗り重ねをする前に1回目の塗膜にサンドペーパー(#400~#600)をかけると、よりきれいに仕上がります。
6. マスキングテープは本品が手につかなくなったら剥がします。

#### ○ 用具の手入れ方

- ペイント薄め液か、刷毛洗い液で洗います。