

	カラー	容量	塗り面積 (2回塗り)
EA942EK-1	メープル	0.7ℓ	約5m ²
EA942EK-2	マホガニー		
EA942EK-3	チーク		
EA942EK-4	ウォルナット		
EA942EK-5	ホワイト		
EA942EK-6	ブラック		
EA942EK-11	メープル	1.6ℓ	約11m ²
EA942EK-12	マホガニー		
EA942EK-13	チーク		
EA942EK-14	ウォルナット		
EA942EK-15	ホワイト		
EA942EK-16	ブラック		
EA942EK-21	メープル	3.4ℓ	約24m ²
EA942EK-22	マホガニー		
EA942EK-23	チーク		
EA942EK-24	ウォルナット		
EA942EK-25	ホワイト		
EA942EK-26	ブラック		

(屋内外木部用天然樹脂塗料)

※色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。



用途	<ul style="list-style-type: none"> 住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデンニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板・焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など ※工場塗装のフローリング剤には塗れません。
特徴	<ul style="list-style-type: none"> 自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。木部の内部から防腐・防湿効果を発揮。 ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮。 耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。長期間色あせをおこしません。 FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。 指触：約7時間(20℃)、約8時間(冬期) 半硬化：約20時間(20℃)、約24時間(冬期)
乾燥時間	
成分	天然樹脂・天然ワックス・植物油・FDA規格適合剤・顔料