

EA440EF-0. 0A~-0. 2A
(コッパースム)

サイズ 150mmX2. 5m

品番	厚さ(mm)	許容差(mm)	重量(g)
EF-0. 0A	0.025	±0.008	139
EF-0. 0B	0.051	±0.008	225
EF-0. 0C	0.076	±0.008	306
EF-0. 1	0.102	±0.010	387
EF-0. 1A	0.127	±0.010	472
EF-0. 1B	0.152	±0.010	553
EF-0. 1C	0.178	±0.010	639
EF-0. 2	0.203	±0.013	720
EF-0. 2A	0.254	±0.013	886

(参考) ・made from 110 annealed copper
・Approx.Tensile Strength: 0.025~0.076mm 20,000p.s.i. Min.
: 0.102~0.254mm 25,000p.s.i. Min.
(p.s.i.=0.0703kgf/cm²)
(1Mpa= 10. 2kgf/cm²)

Elongation :0.025~0.076mm 10% in 2"
:0.102~0.254mm 20% in 2"

TYPICAL ANALYSIS
Cu 99.90、Other .10