

EA115 - 1C

(アルミフィンクリーナー中和剤)

10kg RS缶

フィン・フィルター外面洗浄後の中和剤

1～2%に希釈してください。

洗浄後の廃液中和剤として使用したい場合はそれぞれの洗浄液10kgを使用した場合、3～4kg使用します。

使用方法

フィンの奥深くまで中和剤が行き渡るようスプレーを繰り返してください。

中和の確認をPH試験紙等で行うとより安全です。

中和後は水洗を充分行ってください。

使用の際はメーカーの取扱説明をよく読んでください。

* 参考 *

[フィン、フィルター系洗浄剤]

	品番		容量	使用濃度	性状	PH	用途・特徴
室内機用 フィン洗浄剤	EA115 - 12	アルミフィンクリーナー(エアゾール)	420ml	原液	アルカリ性エアゾール	-	ル-ムエアコン・小型パッケージ用洗浄剤
	EA115 - 2	アルミフィンクリーナー(ノガス)	500ml X6	原液	アルカリ性液体	12.7	ル-ムエアコン・小型パッケージ用洗浄剤。親水性被膜を傷めません。
	EA115 - 1	アルミフィンクリーナー RS缶	10kg RS缶	10～20%	アルカリ性液体	13.4	油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。
	EA115 - 36	強力アルミフィンクリーナー	2kg X8	10～20%	アルカリ性液体	13.3	アルミの白粉(腐食生成物)の洗浄に効果的です。
	EA115 - 37	強力アルミフィンクリーナー RS缶	10kg RS缶	10～20%	アルカリ性液体	13.3	アルミの白粉(腐食生成物)の洗浄に効果的です。
	EA115 - 35	アルミフィンクリーナー W	10kgI-ステナー	20%	アルカリ性液体	12.1	親水性被膜用外面洗浄剤(親水性被膜を傷めません。)
	EA115 - 38	エホクリーンエコ	2kg X8	10～20%	中性	8.8	中性なので、環境への影響が少ない。
中和剤	EA115 - 1C	アルミフィンクリーナー 中和剤	10kg RS缶	10%	弱酸性液体	1.2	アルミフィンクリーナーで洗浄後の中和剤
樹脂コーティング	EA115 - 39	フィンコート アルミ缶	400ml	原液	中性エアゾール	-	アルミフィンの腐食防止剤。洗浄後の白粉防止にご使用ください。