

変成シリコーン

EA930AD-1	ホワイト	
EA930AD-2	クリアー	廃番
EA930AD-3	グレー	
EA930AD-4	アイボリー	

配電カバー等ボックスの接着防水

塗料や吹付け材の上塗りが可能です
目地周辺への汚染がほとんどありません
体積収縮がほとんどありません
低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です
様々な材質に優れた接着性を示します
耐久性に優れています
カビが生えにくい
耐水性はシリコンより劣ります

<仕様>

成分...変成シリコンポリマー
内容量...320ml
重量...535g
仕様温度範囲...-30 ~ 90
指触乾燥時間...3時間以内 (23 /55%)

<用途>

一般建築物の内外装目地
塩ビ鋼板、カラー鋼板の接合部
モルタル、コンクリートの亀裂補修
塗装の下地処理
サッシ廻りのシール
外壁とボックス類の取り合い
ダクトのジョイントシール

<使用方法>

施工部位の汚れを取り除き、よく乾燥させてください
ノズルをはずし、内部の防湿膜を破った後、ノズルを再装着してください
適当な太さにノズルをカットし、コーキングガンに装着してご使用下さい
約20 ~ 30分後に表面硬化が始まりますので、仕上げは素早く行なってください
塗装はシーリング施工後1 ~ 7日の間に行なってください
材質によっては接着しませんので事前に確認してください
開封後は直ちに使いきってください
塗料は種類によって密着性の悪いものや、表面がベタ付く場合がありますので
事前に確認してください。特にフタル酸系(アルキッド系)塗料は使用しないで下さい

有効期限 製造日より12ヶ月(冷暗所保存)

