

EA930AE-21 耐候性シリコンコーク



【仕様】

内容量...330ml
速硬化型
成分...1成分形シリコン系シーリング材

施工温度範囲...-60 ~ 150
カラー...クリーム

【用途】

金属屋根、ハゼ継目、重ね部のシール
ガラス間及びガラス周りの目地シール
内装タイル目地のシール
配管取付け部・ダクト周りのシール
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地シール

上水道の給水用塩ビ管には使用しないで下さい

特 長

- 耐候性に優れる。
- 耐熱・耐寒性に優れ、 -60°C ~ $+150^{\circ}\text{C}$ の温度範囲での使用に耐える。
- 耐薬品性に優れる。
- 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。
- 肉やせが少ない。
- 厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の以下の13物質を使用していない。
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノブカルブ
- ※EPT、クロロブレンなど一部の合成ゴム成型品、および合成ゴム系接着剤と接着させると、シーリング材が変色することがありますので、あらかじめ確認の上、ご使用ください。
- ※石材、タイル、ホーロー、塗装パネルなどの外壁目地に使用すると、目地周辺が汚れることがありますので、十分に検討の上、ご使用ください。
- ※表面に塗料は付着しません。
- ※硬化時に密閉状態になるような条件下では、銅腐食が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ※エアガンを使用する場合、 0.3MPa ($3\text{kgf}/\text{cm}^2$)以下でご使用ください。