

高強度インスタントセメント

EA934KB-8

- 施工面積(6mm厚)…300×300mm
- 硬化時間…約24～48時間
- カラー…グレー
- 内容量…1.3kg
- 高強度タイプで圧縮強度があり強く長持ちします。水で練り合わせるだけで施工できます。



施工方法

＜施工の前に…＞

- 1、施工面の「ホコリ」「油分」等は、接着不良の原因となりますので、取り除いてください。
 - 2、施工面に十分「水打ち（散水）」をしてください。
- ※ 施工面が乾燥していたり、表面から急激に水分が蒸発すると、「ヒビ割れ」や「下地との剥がれ」を起こしてしまいます。

＜水の量＞

- 本品1.3kgに対し240～250ccの水で、練り合わせてください。
- 練りムラの無いように、よく混ぜ合わせてください。

＜施工時には…＞

- セメントは、練り合わせ後、すぐに硬化が始まります。素早く作業をしてください。
- 注）練り終了後の「追い水」は厳禁です。（正常に硬化しません）
- 作業は、コテ圧を強くし、セメント内に空気が巻き込まないようにしてください。（強度低下を起こす原因になります）

＜施工後は…＞

- 1、直射日光や急激な乾燥を避ける為に「ビニールシート」や「濡れ新聞紙」等で表面を覆い、十分に養生（保湿）してください。
- 2、完全に硬化（約24～36時間）するまで、施工面を触らないでください。

注意事項

- セメントは強アルカリ性です。目にはゴーグルなど、手にはゴム手袋などを着用するようにしてください。（目の炎症や手荒れの原因になる場合があります）

禁止事項

- 本品は食品ではありません。食べないでください。又、幼児の手の届かないところに保管してください。
- 気温が極端に高い時（30℃以上）や低い時（5℃以下）は正常にセメントが固まりません。そのような状況下では施工しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。