

EA934KC-1	1L	標準塗り面積	7m ² ～10m ²	2回塗り	3m ² ～5m ²
EA934KC-2 (コンクリート面強化剤)	2L	標準塗り面積	14m ² ～20m ²	2回塗り	6m ² ～10m ²

- コンクリート面に浸透してガラス質の強化層を形成し、耐摩耗性の向上、劣化防止、防塵に優れた効果があります。
- シックな光沢のあるコンクリート面に仕上がります。
- 酸性雨によるコンクリートの中性化を防ぎます。
- 水性なので安全。後始末も水のできるので取扱いが簡単。

○ 用途 コンクリート、モルタル、スレート瓦等の未塗装部分

○ 色 ライトブルー（施工後は無色になります）

○ 気温が5℃以下、35℃以上になる時は施工しないでください。

○ 乾燥時間 夏期：30分～1時間
 冬期：1～2時間

○ 成分 水溶性珪酸塩、染料、水