

速乾多用途接着剤 EA935N-15、16



品番	内容量	梱包	重量
EA935N-15	20ml	ブリスター	36g
EA935N-16	135ml	紙箱	157g

- 熱・水・シヨックに強く、屋外でも使用できます。
無溶剤・速乾性の高い超多用途接着剤です。
- 色…透明
- ノズル(-16のみ)、ヘラ付
- 一液型アクリル変成シリコーン樹脂系接着剤

特長

超硬化・超透明タイプ

熱・水・シヨックに強い弾性接着剤
かつてない硬化スピードと透明性(メーカ弾性接着剤比)

シヨックに強い 接着層がシヨックを吸収。はがれにくい弾性接着剤。

熱・雨に強い 屋外でも使え、-60℃～120℃に適応。

凹凸面にもOK 溶剤を使用しないので、肉やせがありません。

超硬化タイプ 約2分で動かなくなり、1時間で実用強度、24時間で完全硬化。

クリーン いやなにおいが少ない、あんしん無溶剤型。

用途

接着スピードが速く透明度が高いため、趣味や手芸、
補修に広くご利用頂けます。

使用できるもの



※ナイロン・シリコーンゴムなどの素材には充分に接着しないことがあります。
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないで下さい。

※食物や生物を入れる容器には使用できません。※身体に直接触れる部分の接着には使用しないで下さい。※超硬化タイプのため、広い面積の接着は固まってしまい向きです。

※上記の接着結果は当社試験によるものです。※超硬化タイプは、広い面積の接着は固まってしまい向きです。目立たない場所にて確認してからご使用下さい。

使い方

まず、接着する面をきれいにします。

**プラスチック、金属のプレートなど一定以上の面積
(10cm²以上が目安です)を接着する場合**

- ① 添付のヘラを使用し、接着する両面に薄く均一に塗布します。② そのまま1分程度(23℃・湿度50%)放置してから、貼り合わせ、強く圧着します。③ 約2～3分で動かなくなります。そのまま1時間程度動かさず静置して下さい。
- ※約24時間(23℃・湿度50%)で完全に固まります。
- ※ご使用の際は、必ずパッケージ内面の「注意事項」「使い方」をよくお読み下さい。