

ガラスクロス粘着テープ

EA944NJ-101～NJ-110	0.13mm厚
EA944NJ-111～NJ-120	0.15mm厚
EA944NJ-121～NJ-130	0.18mm厚
EA944NJ-131～NJ-140	0.30mm厚

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコン系感圧粘着剤を塗布したテープです

- 寸法安定性に優れています
- テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています
- 電気絶縁性に優れています
- 最高使用温度 200℃
- テープの表面は非粘着です

＜用途＞ ヒートシール機、真空包装機のセパレーター、高温電気節煙被覆など

品番	厚さ	幅	品番	厚さ	幅
EA944NJ-101	0.13mm	13mm	EA944NJ-121	0.18mm	13mm
EA944NJ-102		19mm	EA944NJ-122		19mm
EA944NJ-103		25mm	EA944NJ-123		25mm
EA944NJ-104		38mm	EA944NJ-124		38mm
EA944NJ-105		50mm	EA944NJ-125		50mm
EA944NJ-106		100mm	EA944NJ-126		100mm
EA944NJ-107		150mm	EA944NJ-127		150mm
EA944NJ-108		200mm	EA944NJ-128		200mm
EA944NJ-109		250mm	EA944NJ-129		250mm
EA944NJ-110		300mm	EA944NJ-130		300mm
EA944NJ-111	0.15mm	13mm	EA944NJ-131	0.30mm	13mm
EA944NJ-112		19mm	EA944NJ-132		19mm
EA944NJ-113		25mm	EA944NJ-133		25mm
EA944NJ-114		38mm	EA944NJ-134		38mm
EA944NJ-115		50mm	EA944NJ-135		50mm
EA944NJ-116		100mm	EA944NJ-136		100mm
EA944NJ-117		150mm	EA944NJ-137		150mm
EA944NJ-118		200mm	EA944NJ-138		200mm
EA944NJ-119		250mm	EA944NJ-139		250mm
EA944NJ-120		300mm	EA944NJ-140		300mm

＜特性＞

厚さ0.13mmのテープをサンプル

厚さ0.18mmのテープをサンプル

引張強さ	360N/25mm	引張強さ	540N/25mm
粘着力180° 剥離	10N/25mm	粘着力180° 剥離	11N/25mm
絶縁破壊電圧 基材のみ	6kV	絶縁破壊電圧 基材のみ	6kV