

EA944MA-4
(マジロック(1.5m巻))

- 強力結着/プラスチック面ファスナ マジロック
- 材質 ナイロン製
- バンド幅 25mm 全長 1.5m

《特長》

- ①プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地
の係合により、従来のマジックテープに比べ
約3倍の強力を発揮します。
- ②湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した
性能を保持します。

《使用上の注意》

- ①接着面の汚れを落としてご使用下さい。
- ②高温または、高湿下でのご使用はお避け下さい。
- ③こわれやすい物、高価な物へのご使用はお避け下さい。
- ④裏紙をはがして使用した後、再び貼り直すと粘着力が
弱くなりますから、ご注意下さい。
- ⑤表面に特殊加工(防水加工、樹脂加工 etc)の施して
あるものにはつきにくい場合があります。
- ⑥表面に凹凸のある物へ使用する場合は、粘着面を
温めると接着がよくなります。
- ⑦軟質塩化ビニールへのご使用はお避け下さい。
- ⑧途中継ぎ目がある事があります。ご了承下さい。



《使用例》



《試験データ》

系合強さ		引っ張りせん断強さ (シアー強力) $\text{N/cm}^2 (\text{kgf/cm}^2)$	37.3 (3.8)
		剥離強さ (ピール強力) $\text{N/cm}^2 (\text{kgf/cm}^2)$	3.9 (0.4)
		引っ張り強さ (ラッチ強力) $\text{N/cm}^2 (\text{kgf/cm}^2)$	14.7 (1.5)
剥離耐久性		引っ張りせん断強さ (シアー強力) $\text{N/cm}^2 (\text{kgf/cm}^2)$	500回 21.6 (2.2)
			1000回 14.7 (1.5)
		引っ張り強さ (ラッチ強力) $\text{N/cm}^2 (\text{kgf/cm}^2)$	500回 2.1 (0.21)
			1000回 1.5 (0.15)
温度依存性		引っ張りせん断強さ (シアー強力) $\text{N/cm}^2 (\text{kgf/cm}^2)$	-20°C 66.7 (6.7)
			20°C 37.3 (3.8)
			80度 21.6 (2.2)
		引っ張り強さ (ラッチ強力) $\text{N/cm}^2 (\text{kgf/cm}^2)$	-20°C 9.1 (0.93)
			20°C 3.9 (0.4)
			80°C 2.6 (0.26)
耐水性	常温 X4Hrs浸漬	引っ張りせん断強さ (シアー強力) $\text{N/cm}^2 (\text{kgf/cm}^2)$	33.4 (3.4)
		引っ張り強さ (ラッチ強力) $\text{N/cm}^2 (\text{kgf/cm}^2)$	3.5 (0.36)
耐熱性	80°C X300Hrs	引っ張りせん断強さ (シアー強力) $\text{N/cm}^2 (\text{kgf/cm}^2)$	45.1 (4.6)
		引っ張り強さ (ラッチ強力) $\text{N/cm}^2 (\text{kgf/cm}^2)$	6.4 (0.65)

引っ張りせん断強度 (シアー強力)	剥離強さ (ピール強力)	引っ張り強さ (ラッチ強力)
------------------------------	-------------------------	---------------------------